



En Muros  
y Cielos, Aplique

**ESTUCO  
UNIÓN®**

Producto Certificado bajo la  
**NOM**  
ONNCE  
NOM-018-ENER-2011

### Descripción

Estuco UNIÓN es un recubrimiento texturizado en polvo formulado a base de cemento blanco, agregados selectos de mármol blanco y pigmentos especiales, que al mezclarse con agua forma una pasta fácil de manejar con la cual se logran excelentes y diversos acabados y texturas para interiores y exteriores con alta dureza e impermeabilidad y aplicados en una sola mano.

### Usos

Recubrimiento aplicable en exteriores e interiores sobre superficies como cielos y muros de block, ladrillo, concreto, barrobloc, poliestireno, tabique o tabicón, zarpeo o repellido, afine, block celular, estuco existente y sobre cualquier superficie porosa.

NOTA: Para instalaciones fuera de las especificadas, consulte con nuestro departamento técnico.

### Ventajas

- Para interiores y exteriores.
- Es el estuco preferido de los profesionales en acabados por ser fácil de mezclar y ligero al aplicar.

- Excelente tiempo abierto que le permite al instalador avanzar más rápido.
- Facilidad para hacer diversos acabados (texturizados) con una amplia variedad de colores residenciales para combinar o contrastar sus instalaciones.
- Sustituye al zarpeo, afine, yeso, pintura y sellador en un sólo paso ayudando al constructor a terminar en menor tiempo, obteniendo gran calidad, durabilidad y economía.
- Alto rendimiento 5 a 7 m<sup>2</sup> sobre block y 7 a 10 m<sup>2</sup> sobre afine (considerando mermas, el rendimiento puede variar según la superficie y los hábitos de instalación del aplicador).
- Alta adherencia al concreto celular y en superficies porosas.
- No irrita la piel.
- Alta dureza y repelencia al agua.

### Preparación de la superficie

- 1.- Limpie la superficie dejándola libre de polvos, aceites, grasas o agentes desmoldantes que pudieran evitar la correcta adhesión del producto.
- 2.- Humedezca el área a trabajar.

### Mezcla y aplicación

- 1.- En un recipiente limpio agregue de 8 a 12 litros de agua limpia.
- 2.- Agregue un bulto de 40 Kg. de ESTUCO UNIÓN®. Mezcle hasta obtener una pasta libre de grumos y deje reposar 10 minutos.
- 3.- Aplique la pasta con una llana lisa sobre la superficie con suficiente presión para lograr un buen contacto, cubra muros y cielos completos para evitar que se noten las juntas.
- 4.- Aplique en espesor de 3 mm. a 6 mm.
- 5.- Deje secar al tacto para proceder a dar el acabado con un cuadro de hielo seco o una esponja previamente humedecida, frotando superficialmente con movimientos circulares.

### Recomendaciones

Aplíquese en temperaturas de 6°C a 39°C.  
Procurar que sea el mismo instalador quien realice las mezclas de ESTUCO UNIÓN®.  
Curar con agua la superficie a las 12 horas de instalado.  
Lávese las manos antes y después de trabajar.

### Almacenaje

Almacénese bajo techo en un lugar seco, fresco y libre de humedad.  
Tiempo de almacenaje de hasta 12 meses sin abrir su empaque.

### Precauciones

Evite el contacto con los ojos, si ocurriera lave con agua corriente durante 15 minutos y consulte al médico. No se deje al alcance de los niños.

## DATOS TÉCNICOS ESTUCO UNIÓN®

Tipo:	Polvo
Presentación:	Bulto de 40 Kg.
Duración de la mezcla:	90 minutos a partir de su preparación
Agua para mezclar:	8 a 12 litros por bulto de 40 Kg.
Espesor mínimo recomendado:	3 mm.
Espesor máximo recomendado:	6 mm.
Dureza:	Shore D 60 a los 7 días
Pérdida por cepillado:	0.13%
Rendimiento:	5 a 7 m <sup>2</sup> sobre block y 7 a 10 m <sup>2</sup> sobre afine por bulto de 40 Kg.
Densidad aparente:	1694,93 kg/m <sup>3</sup>
Conducividad térmica:	0,29665 W/m·K
Permeabilidad al vapor de agua:	0,0088 ng/Pa·s·m
Adsorción de humedad:	1,67% peso 2,73% volumen

Nota 1) La duración de la mezcla puede variar por temperatura y humedad ambiente.

Nota 2) El rendimiento puede variar dependiendo del acabado, la superficie, el espesor en que se aplique y las costumbres del aplicador.

### Colores disponibles



(Colores aproximados)

### Importante

La información contenida en esta ficha técnica es basada en nuestra experiencia y tiene un carácter indicativo. Lo anterior dado a que cada caso presenta condiciones específicas de trabajo y contempla variables asociadas a la aplicación.

La empresa fabricante y la marca ESTUCO UNIÓN® no se hacen responsables de daños o pérdidas ocasionadas por la aplicación de este producto. El usuario asume toda responsabilidad por riesgos o daños derivados de la aplicación de este producto.

Garantía: La responsabilidad de la empresa fabricante de este producto se limita a la reposición del producto previa revisión por nuestro personal, para lo cual se deberá presentar el comprobante de compra antes de los 30 días de su venta en planta.



¿Mayor Información?  
01 800 00 UNION (86466)  
contacto@union.mx  
www.union.mx

Productos Industriales Polivalentes del Norte S.A. de C.V.  
Coliflor No. 118, Col. Mirasol.  
Monterrey, N.L.  
C.P. 64100 México