



Instale Pisos  
Lujosos y  
Especiales con  
**ADHESIVO PARA  
PORCELANATO  
UNIÓN®**

### Descripción

Adhesivo para Porcelanato UNIÓN en polvo blanco, es ideal para la colocación de porcelanatos y otras piezas especiales. Producto de alta calidad formulado con cemento blanco, agregados de mármol blanco de granulometría controlada y aditivos químicos para una firme adherencia.

### Usos

En cielos, muros y pisos para interiores y exteriores. Para instalar piso nuevo sobre piso ya existente, de tráfico ligero en interiores.

Es ideal para la instalación de porcelanatos, así como otras piezas de alta, media, baja y nula absorción como cerámicas, mármoles y la mayoría de piedras naturales sobre gran variedad de superficies como firmes, block, barblock, ladrillo, panel de cemento, tablarroca y superficies porosas.

### Ventajas

- Ideal para instalar porcelanatos y piezas de nula absorción de cualquier tamaño en pisos y muros.
- Enriquecido con aditivos de nueva tecnología antideslizante que impide que se descuelguen y deslicen en muros.
- Adhesivo de excelente blancura.
- Alto rendimiento.
- Para interiores y exteriores y cualquier tipo de tráfico.
- Gran resistencia.
- Altamente adherente y flexible.
- Fácil de mezclar y aplicar.
- Tiempo abierto controlado que le permite al instalador avanzar más rápido.

### Preparación de la superficie

- 1.- Asegúrese de que la superficie se encuentre nivelada.
- 2.- Limpie la superficie a trabajar dejándola libre de aceites, grasas, cera, polvo, yeso, cal, pintura, agentes desmoldantes o cualquier otro tipo de impurezas que pudieran evitar la correcta adhesión del producto.

### Mezcla y aplicación

- 1.- En un recipiente perfectamente limpio y sin fugas agregue de 4.0 a 4.5 litros de agua limpia. Nota 1) Procure que el recipiente a utilizar no absorba humedad y por lo tanto le reste agua a la mezcla como son los cajones de madera. Nota 2) El mezclar con máquinas de altas revoluciones, como taladros, pueden acelerar el fraguado reduciendo el tiempo abierto y la resistencia.
- 2.- Agregue un bulto de ADHESIVO PARA PORCELANATO UNIÓN® (20 Kg.).
- 3.- Mezcle hasta obtener una pasta homogénea libre de grumos y deje reposar por 5 minutos.
- 4.- Vuelva a mezclar ligeramente y aplique.
- 5.- Aplique una capa de la mezcla ADHESIVO PARA PORCELANATO UNIÓN® con un espesor de 3 mm. utilizando la parte lisa de una llana dentada con una inclinación de 45° y procurando rellenar las irregularidades para lograr un mejor anclaje entre la superficie y las piezas a colocar. Cubra sólo la superficie que pueda trabajar en un lapso menor a 30 minutos.
- 6.- Con el lado dentado de la llana haga surcos en forma lineal en el adhesivo recién aplicado procurando no inclinarla demasiado para no restar espesor a la pasta aplicada.
- 7.- Coloque las piezas procurando girarlas y golpearlas suavemente con el mango de la llana o martillo de goma para asegurar un completo contacto con el adhesivo y la superficie.
- 8.- Asegúrese de que la pieza quede perfectamente nivelada y que el área a pegar de la pieza con el adhesivo sea mínimo del 90%.
- 9.- Deje secar de 12 a 24 horas para transitar y de 24 a 48 horas antes de juntar, emboquillar o lechear. Nota: Para asegurar la instalación de las piezas se recomienda utilizar JUNTEADOR UNIÓN® cuando el área entre las piezas sea menor a 3 mm. o EMBOQUILLADOR UNIÓN® para mayores a 3 mm.

### Recomendaciones

Aplíquese en temperaturas de 6°C a 39°C.  
Lávese las manos antes y después de trabajar.

## Almacenaje

Almacénese bajo techo en un lugar seco, fresco y libre de humedad.

Tiempo de almacenaje de hasta 3 meses sin abrir su empaque.

## Precauciones

Evite el contacto con los ojos, si ocurriera lave con agua corriente durante 15 minutos y consulte al médico. Evite el contacto prolongado con la piel. Evite inhalar o ingerir el producto o la mezcla, si ocurriera no induzca el vómito; ingiera grandes cantidades de agua y consulte al médico. No se deje al alcance de los niños.

### DATOS TÉCNICOS ADHESIVO PARA PORCELANATO UNIÓN®

Tipo:	Polvo
Presentación:	Bulto de 20 Kg.
Duración de la mezcla:	65 minutos en recipiente a partir de su preparación. 30 minutos extendida.
Agua para mezclar:	4.0 a 4.5 litros por bulto de 20 Kg.
Rendimiento:	Hasta 6 m <sup>2</sup> por bulto de 20 Kg.
Tiempo para emboquillar:	24 horas después de la instalación de piezas.
Resistencia a la compresión:	150 Kg. / cm <sup>2</sup>
Resistencia al corte:	25 Kg. / cm <sup>2</sup>

Nota 1) La duración de la mezcla puede variar por temperatura y humedad ambiente.

Nota 2) El rendimiento puede variar dependiendo del tipo de pieza a colocar, la llana, el espesor, la superficie y las costumbres del aplicador.

Nota 3) Para obtener mejores resultados en resistencia, adherencia, flexibilidad, impermeabilidad, etc. se recomienda utilizar FORTIFICADOR UNIÓN® sustituyendo parcial o totalmente el agua para la mezcla.

## Importante

La información contenida en esta ficha técnica es basada en nuestra experiencia y tiene un carácter indicativo. Lo anterior dado a que cada caso presenta condiciones específicas de trabajo y contempla variables asociadas a la aplicación.

La empresa fabricante y la marca ADHESIVO PARA PORCELANATO UNIÓN® no se hacen responsables de daños o pérdidas ocasionadas por la aplicación de este producto. El usuario asume toda responsabilidad por riesgos o daños derivados de la aplicación de este producto.

Garantía: La responsabilidad de la empresa fabricante de este producto se limita a la reposición del producto previa revisión por nuestro personal, para lo cual se deberá presentar el comprobante de compra antes de los 30 días de su venta en planta.

¿Mayor Información?  
**01 800 00 UNION (86466)**  
contacto@union.mx  
www.union.mx

INDUSTRIAS CONMAT, S.A. de C.V.  
Coliflor No. 118, Col. Mirasol. Monterrey, N.L.,  
C.P. 64100 México